

Afmetingen en toleranties

Vloerdelen 12 mm

tolleranties	Specificaties	Tolleranties
Dikte	12 mm	12 mm +/- 0,3 mm
Toplaag	3 mm Europees Eiken	Quercus Robur
Drager	9 mm 100 % Europees Berken exterior verlijmd	Betula Pendula
breedtes	185 mm 220 mm	185 mm - 220 mm maximaal 1 % van de breedte van het deel
Lengte	2000-2500 mm	maximaal 1 gebroken deel op een verpakking
verpakking	per 5 delen , max 1 gebroken deel per verpakking	inhoud kan maximaal 1 % afwijken
kopse verbinding	mes en groef	maximaal 1 % van de breedte van het deel
lengte lineariteit	Mes en groef	0,5 % van de lengte van het deel
Boog lineariteit		maximaal 25 mm
Haaksheid		maximaal 0,4 % van de breedte
Prestatieverklaring		
Brand en rook klasse		Dfl-s1
Formaldehyde		E1
Warmtegeleidingscoëfficiënt		0,17(w/mK) RC 0,086
Soortelijk gewicht		9 kg/m ²
Vocht percentage		8-10 %
Ce verklaring		En 14342:2005 + A1:2008

Afmetingen en toleranties

Vloerdelen 15 mm

tolleranties	Specificaties	Tolleranties
Dikte	15 mm	12 mm +/- 0,3 mm
Toplaag	3 mm Europees Eiken	Quercus Robur
Drager	12 mm 100 % Europees Berken exterior verlijmd	Betula Pendula
breedtes	185 mm 220 mm 240 mm 260 mm	maximaal 1 % van de breedte van het deel
Lengte	2000-2500 mm	maximaal 1 gebroken deel op een verpakking
verpakking	per 5 delen , max 1 gebroken deel per verpakking	inhoud kan maximaal 1 % afwijken
kopse verbinding	mes en groef	maximaal 1 % van de breedte van het deel
lengte lineariteit	Mes en groef	0,5 % van de lengte van het deel
Boog lineariteit		maximaal 25 mm
Haaksheid		maximaal 0,4 % van de breedte
Prestatieverklaring		
Brand en rook klasse		Dfl-s1
Formaldehyde		E1
Warmtegeleidingscoëfficiënt		0,17(w/mK) RC 0,108
Soortelijk gewicht		11,25 kg/m ²
Vocht percentage		8-10 %
Ce verklaring		En 14342:2005 + A1:2008

Afmetingen en toleranties

Vloerdelen 16 mm

tolleranties	Specificaties	Tolleranties
Dikte	16 mm	12 mm +/- 0,3 mm
Toplaag	4 mm Europees Eiken	Quercus Robur
Drager	12 mm 100 % Europees Berken exterior verlijmd	Betula Pendula
breedtes	185 - 220 - 260 mm	maximaal 1 % van de breedte van het deel
Lengte	2000-2500 mm ,	maximaal 1 gebroken deel op een verpakking
verpakking	per 5 delen , max 1 gebroken deel per verpakking	inhoud kan maximaal 1 % afwijken
kopse verbinding	mes en groef	maximaal 1 % van de breedte van het deel
lengte lineariteit	Mes en groef	0,5 % van de lengte van het deel
Boog lineariteit		maximaal 25 mm
Haaksheid		maximaal 0,4 % van de breedte
Prestatieverklaring		
Brand en rook klasse		Dfl-s1
Formaldehyde		E1

Warmtegeleidingscoëfficiënt		0,17(w/mK) RC 0,115
Soortelijk gewicht		12 kg/m ²
Vocht percentage		8-10 %
Ce verklaring		En 14342:2005 + A1:2008

Sorteringen			
	1Bis / select	Rustic A	Character Grade
toegestaan	Knoesten max 10 mm Scheuren max 20 mm Kleine kleurverschillen	Knoesten max 40 mm scheuren max 20 mm natuurlijke kleurverschillen kopscheur max 50 mm	Mix van 50/50 % rustiek A en B Knoesten max 70 mm incidenteel max 10 mm randje spint kopscheur max breedte deel
niet toegestaan	Spint eind scheuren insect schade ingegroeiende schors mechanische defecten	spint insect schade mechanische defecten	insect schade mechanische defecten

Verlijming Alle toplagen zijn Koud verlijmd met Polyvinylacetaat watergebaseerde d3 Lijm
Multiplex Multiplex is opgebouwd uit 100 % Europees Berken , Wbp (waterboiled proof for 72 H) verlijmd
E1 en Carb 2 Gecertificeerd
Compliance Alle verwerkte grondstoffen zijn Eutr en Lacey act compliant

Voor installatie en vloerverwarming verwijzen wij naar het installatie blad

Floorcenter Bv
Bolderweg 44
8243 RD Lelystad

